


Powertex®



www.powertex-stoenart.de

Powertex Deutschland



ROST PULVER

Anleitung für 3D Objekte:

Wählen Sie ein helles Powertex, wie z.B. Elfenbein, Gelber Ocker, Terracotta oder Rot oder mischen Sie Elfenbein mit einer anderen Farbe Powertex.

Die Abbildung links zeigt Powertex Blau, gemischt mit Elfenbein. Streichen Sie eine Schicht Powertex auf Ihr Objekt und lassen es trocknen. In der Zwischenzeit stellen Sie in einer Schüssel eine weiche Paste aus Powertex und Easy 3D Sand her. Fügen Sie zwischen 10 und 25 % Rost Effekt Pulver hinzu. Fügen Sie einen Schuss Essig und einen Schuss Wasser hinzu und vermischen es. Tragen Sie diese Paste mit einem Pinsel oder einem Spachtel auf Ihr Objekt auf.

Für verschiedene Schattierungen und Effekte, streuen Sie etwas Rost Effekt Pulver auf die feuchte Paste und pressen es in die Paste rein. Je mehr Pulver oder je mehr Essig Sie verwenden, desto dunkler wird der Rosteffekt.

Mischen Sie in einen Zerstäuber Wasser mit maximal 50% Essig und sprühen Sie einige male über Ihr Objekt.

Je mehr Essig, desto schneller tritt der Rostprozess ein und desto dunkler der Effekt.

Sie können weitere Schichten übereinander legen.

Beachten Sie, dass Ihr Objekt im Außenbereich weiter rostet, wenn es mit Feuchtigkeit in Berührung kommt.

Anleitung für Bilder:

Wählen Sie eine helle Powertexfarbe aus, wie oben beschrieben oder kombinieren Sie Powertex mit Strukturpaste (Easy Structure). Streichen Sie etwas Powertex auf Ihr Bild und lassen es trocknen.

Sie können auch bemalte Leinwände benutzen und geben Ihren Bildern ein „Makeover“. Gießen Sie etwas Powertex auf die Leinwand und streuen Sie etwas Rost Effekt Pulver darüber. Mit einem Spachtel vermischen Sie beides und verstreichen es auf die Leinwand.

Stellen Sie eine Paste aus Powertex, Easy 3D Sand, Rostpulver, Essig und Wasser her, wie oben beschrieben und tragen Sie sie mit einem Spachtel auf.

Alternativ mischen Sie Strukturpaste (Easy Structure) mit Powertex und Rostpulver.

Streuen Sie etwas Rostpulver auf Stellen, die dunkler rosten sollen und drücken Sie das Pulver in die Masse. Mischen Sie Wasser mit maximal 50% Essig in einem Zerstäuber und sprühen es einige male auf die Fläche. Pfützen dürfen entstehen. Lassen Sie es 24 h trocknen. Für mehr Rosteffekt, sprühen Sie erneut.

Nach Wunsch beenden Sie Ihr Bild mit Acrylfarben, Pigmenten oder Powertex. Ist die Oxidation abgeschlossen, ist der Rostprozess beendet.