

Gedeo Kristallharz – Gebrauchsanweisung

Gedeo Harz ist ein Epoxidharz mit 2 Komponenten: Harz und Härtungsmittel. Nach dem Trocknen transparent, ähnlich einer Glaspaste.

Anwendung: geeignet für Tabletböden, Einschlussarbeiten (max. 5 cm dick), Lasuren, Überzug, Schmuck. Dünn aufgestrichen verleiht er einen glänzenden Firnis Effekt.

Unterlagen: Glas, Steingut, Metall, Silikon, bemaltes Holz, Plastik
Wischfest, auch mit Seifenwasser

Trocknungszeit: Oberfläche nach 12 Stunden getrocknet und nach 24 Stunden komplett.

Haltbarkeit: 6 Monate nach Öffnen des Gebindes

Aufbewahrungstemperatur: 15°C bis 25°C.

Gebrauchsanweisung:

1. In ein trockenes und sauberes Gebinde zuerst 1 Dose Härtungsmittel Kristall und 2 Dosen Kristallharz A eingiessen.
2. Die 2 Komponenten gut mischen (wichtig da sonst eine gute Härtung nicht stattfinden kann und gegebenenfalls Blasen entstehen.) Die erhaltene Mixtur in ein zweites Gebinde umgiessen. Nochmals umrühren damit das Harz sich gut vermischt und optimal fest werden kann.
3. Dann auf die Unterlage Ihrer Wahl gießen.
4. 24 Stunden trocknen lassen. Der Trocknungsprozess verläuft allmählich in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.

Gédéo Tips:

- bitte beachten Sie, dass Sie vor dem Mischen und dem Ausgiessen des Harzes ermitteln, welche Menge Sie benötigen.

Mischen im Verhältnis von 1: 2 (Härtungsmittel: Harz).

-um einen glänzenden Effekt Ihres Objektes herzustellen, benutzen Sie bitte Glanzfirnis Gédéo (GLOSS+)

-Die Fläche abbimsen bevor Sie auf dem ausgehärteten Harz eine neue Applikation machen.

-Um eine noch bessere UV Beständigkeit zu erhalten, schützen Sie das Objekt vor intensiver Sonneneinstrahlung während der Polymerisationszeit (15 Tage)

- die von Ihnen ausgegossene Form kann bereits nach 12 Stunden Trocknungszeit entnommen werden. Nach 24 Stunden ist die Form dann komplett ausgehärtet.

Achtung

Beim Benutzen des Harzes schützen Sie ihre Hand / Haut mit Einweghandschuhe.

- Die Komponenten des Gedeo Harzes nicht mit anderen Gedeo Produkten verwenden.
- Die Gedeo Harze sind nicht lebensmittelecht.
- Nicht mehr als 150 ml Mischung Kristallharz auf einmal herstellen.